

SPITZENWEISS

geruchsarm, speziell für sensible Wohn- und Arbeitsbereiche
hochdeckend
DIN EN 13300: Nassabriebklasse 2,
Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2 bei 8 m²/ltr.

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Hochdeckende, emissions- und geruchsarme Dispersionsinnenwandfarbe. Ein Anstrich reicht meist aus. Das Produkt ist eine leicht und angenehm zu verarbeitende Wand- und Deckenfarbe für den Innenbereich. Speziell geeignet für Anstriche in sensiblen Wohn- und Arbeitsbereichen, da es weder bei der Verarbeitung noch bei der Trocknung zu Geruchsbelästigungen kommt.

Lichtbeständigkeit: sehr gut

Wetterbeständigkeit: Nicht für den Außenbereich geeignet.

Verträglichkeit: mit allen Voll- und Abtönfarben mischbar

Farbtöne/Glanzgrade: weiß/matt

Anwendungsbereiche:

Das Produkt eignet sich hervorragend für Neu- und Renovierungsanstriche auf Raufaser- und Strukturputzen, Gipskartonplatten, alten Dispersionsfarben und Kunstharzputzen, Mauerwerk, Putz und Beton.

Verarbeitungstipps:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Alte nicht tragfähige Anstriche komplett entfernen. Lose Anstrichteile und krebende Altanstriche ebenfalls entfernen. Neuputze müssen mind. 3 - 4 Wochen durchtrocknen. Stark saugende oder mürbe sandende Untergründe mit Tiefgrund lösemittelfrei grundieren. Vor Gebrauch gut aufrühren und gleichmäßig auftragen. Nicht bei Temperaturen unter +8°C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

TIPP: Einen saugenden Untergrund erkennt man daran, dass er sich bei Wasserkontakt dunkel verfärbt. In Arbeitspausen die Arbeitsgeräte in der Farbe oder fest mit einer Plastiktüte umwickelt aufbewahren.

Anstrichaufbau:

1. Anstrichaufbau auf Putz und Beton, innen

- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- 1 Grundanstrich mit ca. 5 % Wasser verdünnt reicht in der Regel aus. Auf kontrastreichen sowie stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen ist ein Voranstrich mit max. 10 % Wasser verdünnt durchzuführen.
- 1 Deckanstrich unverdünnt

2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- je nach Untergrundbeschaffenheit 1 - 2 Anstriche unverdünnt

Ergiebigkeit:

ca. 8 – 10 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel: Wasser

Werkzeug: Farbrolle, Flach- oder Heizkörperpinsel

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Trocknung: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

oberflächentrocken:	nach ca. 4 Stunden
überarbeitbar:	nach ca. 6 Stunden
durchgetrocknet und belastbar:	nach ca. 3 Tagen

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

Inhaltsstoffe:

Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, carbonatische und silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)

Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Telefon-Nr.: 04124-606-188.

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

WGK: 1

GISBAU-Code: BSW20

Allgemeine Hinweise:

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.