

FASSADENWEISS

für außen und innen

wetterbeständig, VOB, Teil C, DIN 18363

DIN EN 13300:

Nassabriebklasse 2

Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2 bei 6 m²/l

Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Wetterbeständige, hochdeckende, gut füllende, matte Acryl-Fassadenfarbe Schlagregenundurchlässig, wasserdampfdiffusionsfähig. Hohe Resistenz gegen aggressive Luftschadstoffe. Sehr gut sauber haltend. Leichte und angenehme Verarbeitung, Airless spritzbar. Lösungsmittelarm und geruchsneutral. Spritzarm bei der Rollenapplikation.

Lichtbeständigkeit: gut

Wetterbeständigkeit: nach VOB, Teil C, DIN 18363

Verträglichkeit: ist mit allen Voll- und Abtönfarben mischbar

Farbtöne/Glanzgrade: weiss/matt

Anwendungsbereiche:

Für dauerhaft alterungsbeständige Außenanstriche auf Putz- und Betonflächen, Mauerwerk und Faserzementplatten. Hochwertig und spannungsarm, mit guter Füll- und Deckkraft, auch auf strukturierten Untergründen. Sehr gut haftend auch bei Fassadenrenovierungen. Auch für strapazierfähige Innenanstriche.

Verarbeitungstipps:

Nicht bei Temperaturen unter +8°C und nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Neuputze mindestens 3 Wochen trocknen lassen. Alte, nicht tragfähige oder kreiende Anstriche komplett entfernen. Stark saugende und/oder mürbe sandende Untergründe mit Tiefgrund LF grundieren. Kritische Untergründe entsprechend grundieren bzw. verfestigen. Einen saugenden Untergrund erkennt man daran, dass er sich bei Wasserkontakt dunkel verfärbt. Vorhandenen Fassadenbewuchs vorher gründlichst entfernen durch Bürsten, Abkratzen oder Abwaschen, ggf. mit fungizider Waschlösung (Grünbelagentferner, o. ä.). Für Fassadenanstriche in unmittelbarer Nähe zu Bäumen, Büschen usw. empfehlen wir „Fungizider Farbzusatz“ zuzugeben. In den Arbeitspausen die Arbeitsgeräte in der Farbe aufbewahren oder fest mit einer Plastiktüte umwickeln, um ein Austrocknen zu verhindern. Vor Gebrauch gut mit einem Rührholz aufrühren und gleichmäßig aufbringen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

Anstrichaufbau auf

1. Putz und Beton

- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- 1 Voranstrich mit ca. 5 - 10 % Wasser verdünnt
- 1 - 2 Deckanstriche unverdünnt

2. Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- 1 - 2 Deckanstriche unverdünnt

Ergiebigkeit:

ca. 6 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel: Wasser

Werkzeug:

Farbrolle, Flach- oder Heizkörperpinsel, Airless spritzbar (bitte beachten Sie dazu die Angaben Ihres Geräteherstellers)

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trocknung: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken: nach ca. 2 – 3 Stunden
überarbeitbar: nach ca. 8 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

Inhaltsstoffe:

Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, carbonatische und silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Enthält das Biozid-Produkt CMIT/MIT (3:1) zur Erhaltung der Lagerstabilität.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2- methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/c): 40 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max.1 g/l VOC.

WGK: 3

GISBAU-Code: BSW20

Allgemeine Hinweise:

Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188. Kühl, jedoch frostfrei lagern. Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.